

フネタルボの基本物性値

項目	単位	測定値	測定法
圧縮強度	N/cm ²	5.0	JIS A-9511
曲げ強度	N/cm ²	23	JIS A-9511
引張強度	N/cm ²	64	JIS A-9511
熱伝導率	W/m・K	0.05	JIS A-9511
吸水量	g/100cm ²	0.07	JIS A-9511
透湿係数	ng/m ² ・s・Pa	87.5	JIS A-9511
線膨張率	°C ⁻¹	7×10 ⁻⁶	JIS K-7197

上記は評価機関でのデータではありますが保証値ではありません。

標準寸法

厚み……7mm ~ 30mm

寸法……910mm x 1820mm

発売元

有限会社 PAX-ASIAN

〒723-0017 広島県三原市港町1丁目2-3 船木ビル302
TEL&FAX:0848-29-7068

総代理店

産宝高分子株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見1-2-30 高久富士見ビル1F,B
TEL(03)5226-0242 FAX(03)5226-0243